



BRONCES AL ALUMINIO

Son aleaciones de Cobre y Aluminio con adiciones de Hierro, Níquel o Manganeso que forman una familia de broncees duros, tenaces, con alto límite elástico y elevada resistencia a la tracción, al desgaste y a la fatiga; absorben las vibraciones e impactos severos, evitando el rebote de la fuerza resultante hacia el eje. De excelente resistencia a la corrosión por agua de mar, incluso con flujo muy turbulento y elementos abrasivos en suspensión (superior a todas las aleaciones a base de cobre), buena resistencia al agua dura, ácido clorhídrico, sulfúrico, fluorhídrico, cloruros, soluciones de sales neutras, salmueras, ácidos minerales no oxidantes y algunos ácidos orgánicos.

Operan a temperaturas elevadas, más que cualquier otro grupo de aleaciones fundidas a base de cobre. Presentan buena soldabilidad (al arco o gas, TIG, MIG, pero no con estaño) especialmente con el acero, aptitud que se aprovecha en construcciones mixtas acero/bronce al aluminio, donde cada metal desempeña su papel.

Las propiedades mecánicas de estas aleaciones se modifican dramáticamente con alteraciones muy pequeñas en la composición química, por lo que es muy importante mantener un estricto control sobre los elementos aleantes e impurezas durante la fusión.

ALEACION: VA - 953 = UNS C95300 = SAE 68 B

Bronce muy tenaz, de excelente resistencia a la corrosión combinado con altas propiedades mecánicas, buenas cualidades de deslizamiento y resistencia a la cavitación, erosión química, deformación mecánica; en bajas o altas temperaturas y funcionamiento intermitente. Reemplaza a los aceros al carbono en piezas sometidas a altas presiones específicas, impactos, flexiones y compresiones alternativas en presencia de fuerte corrosión.

Como buje y placa de deslizamiento, soporta cargas muy elevadas a baja velocidad, lubricación confiable y limpia. Requiere ejes duros (550 - 600 HB), acabados finos en el eje/descanso, alineamientos exactos y tolerancias holgadas.

Composición Química:

%Cu	% Fe	%Al
86 mÍn.	0,8 - 1,5	9 - 11

Propiedades Mecánicas y Físicas:

	<u>Sin T.T.</u>	<u>Con T.T.</u>
• Resistencia a la tracción, Kg/mm ²	45,7 - 63,3	56,25 - 66,79
• Límite elástico, Kg/mm ²	17,8 - 29,5	28,12 - 33,69
• Elongación, %.....	25 - 12	16 - 12
• Dureza, HB (10 mm / 3000 Kg).....	110 - 160	160 - 225
• Conductividad térmica, W/m °C a 20 °C	68,2	
• Coeficiente de expansión térmica, 10 ⁻⁶ /°C (20 - 300 °C).....	16,2	
• Conductividad eléctrica, % IACS a 20 °C.....	13	
• Temperatura de operación, °C.....	-232 - 398	
• Carga o presión de operación, Kg/mm ²	5,1 - 7,1 (muy alta)	

Normas Técnicas de fabricación:

- Comp. química y prop. Mecánicas : UNS C 95300 = SAE 68 B = DIN 1714 CuAl9
- Centrifugado : ASTM B271 / 271M
- Molde de arena : ASTM B148 / SAE J462
- Colada continua : ASTM B505 / 505M

Usos y aplicaciones principales:

Cojinetes de empuje, tuercas reguladoras, zapatas y bloques de presión para la industria del acero • Matrices de forma, moldes y émbolos para matrizería del vidrio, acero y calzado • Bujes y guías en puentes, máquinas herramientas y maquinaria pesada • Coronas, engranajes, piñones, tuercas para transmisión de potencia • Accesorios para tubos de sondeo en petróleo y gas natural

* Especificaciones referenciales de Composición Química, Propiedades Mecánicas y Físicas basados en el Sistema Unificado de Numeración UNS-C, de la Copper Development Association (CDA) para aleaciones de cobre fundidos y forjados; sujetos a confirmación escrita por parte de VULCANO METALS